勞動部勞動力發展署桃竹苗分署114年度自辦在職訓練甄試考卷

建築塗裝證照班 試卷編號-01

(114年1月4日上午)

專業科目選擇題50題（單選題，1題2分）考試不得使用計算機。

題號	試　　題

01. 噴塗作業性能較佳之塗料為 (A)聚胺酯塗料 (B)環氧樹脂漆 (C)不飽和聚酯塗料(D)硝化纖維素噴漆 。

02. 遮蔽膠帶用於 (A)剝離 (B)過濾 (C)乾洗 (D)防塗　　作業

03. 對於核計勞工所得有無低於基本工資，下列敘述何者有誤？(A)僅計入在正常工時內之報酬 (B)應計入加班費 (C)不計入休假日出勤加給工資 (D)不計入競賽獎金 。

04. 我們對外界訊息百分之八十都來自 (A)聽覺 (B)視覺 (C)嗅覺 (D)味覺。

05. 聚氯乙烯塗料最主要的缺點是 (A)耐溶劑性不良 (B)耐候性不良，只能用於室內 (C)耐鹼性不良 (D)耐酸性不良 。

06. 一般大廈鋼骨結構之長期防銹漆，應使用 (A)無機鋅粉底漆 (B)紅丹防銹底漆 (C)調合漆 (D)油性底漆。

07. 下列何者之工資日數得列入計算平均工資？
(A)請事假期間 (B)職災醫療期間 (C)發生計算事由之前6個月 (D)放無薪假期間 。

08. 我們透過視覺來辨認影像，請問影像是由(A)光線、輪廓 (B)明暗、色彩 (C)色彩、形狀 (D)形狀、輪廓 所組成。

09. 下列何者會降低溶劑型塗料之光澤度？ (A)高沸點溶劑 (B)中沸點溶劑 (C)低沸點溶劑 (D)高溶解溶劑 。

10. 下列何種補土乾燥後之收縮率最小 (A)硝化纖維素補土 (B)油性補土(C)不飽和聚酯補土 (D)水性丙烯酸酯補土。

11. 以下對於「例假」之敘述，何者有誤？(A)每7日應休息1日 (B)工資照給 (C)出勤時，工資加倍及補休 (D)須給假，不必給工資 。

12. 為了響應環保觀念，今後的設計講求的是(A)綠色設計 (B)紅色設計 (C)黃色設計 (D)無色設計。

13. 下列白色顏料中遮蓋力最大者為何？ (A)鉛白 (B)鈦白 (C)鋅白 (D)鋅鋇白 。

14. 下列何種防銹底漆，最適宜鍍鋅鐵板的塗裝？(A)硝化纖維素底漆 (B)油性底漆 (C)紅丹防銹底漆 (D)伐銹底漆 。

15. 勞動基準法第84條之1規定之工作者，因工作性質特殊，就其工作時間，下何者正確？(A)完全不受限制 (B)無例假與休假 (C)不另給予延時工資 (D)勞雇間應有合理協商彈性 。

16. 酸硬化胺基醇酸樹脂塗料宜用於(A)建築物牆壁(B)家具及運動器材(C)鐵製容器(D)塑膠製品。

17. 伐銹底漆可用 (A)香蕉水 (B)松香水 (C)丁醇 (D)二甲苯 來稀釋。

18. 依勞動基準法規定，雇主應置備勞工工資清冊並應保存幾年？(A)1年 (B)2年 (C)5年 (D)10年 。

19. 鍍鋅面的底漆最好用(A)紅丹底漆(B)氧化鐵底漆(C)伐銹底漆(D)調合漆。

20. 調合漆之展色劑為 (A)丙烯酸酯樹脂 (B)環氧樹脂 (C)醇酸樹脂 (D)氯化橡膠 。

21. 事業單位僱用勞工多少人以上者，應依勞動基準法規定訂立工作規則？ (A)200人 (B)100人 (C)50人 (D)30人 。

22. 木材塗裝用聚胺酯塗料，其耐候性較調合漆(A)長 (B)短 (C)完全相同 (D)無法比較 。

23. 紅丹的成分是 (A)氧化鐵 (B)四氧化三鉛 (C)氧化汞 (D)鉻酸鉀 。

24. 依勞動基準法規定，雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，每日不得超過多少小時？(A)10 (B)11 (C)12 (D)15 。

25. 光是一種電磁波，我們眼睛可見的光，其波長範圍是(A)100nm～300nm (B)200nm～550nm (C)300nm～650nm (D)400nm～700nm。

26. 採用二液型塗料時(A)應注意其出廠日期、混合比例及可使用時間(B)只要注意其可使用時間(C)只注意混合比例(D)不必注意出廠日期、混合比例，可使用時間。

27. 電瓶固定架使用之塗料須具有 (A)耐酸性 (B)耐鹼性 (C)耐熱性 (D)耐鹽性 。

28. 依職業安全衛生法規定，事業單位勞動場所發生死亡職業災害時，雇主應於多少小時內通報勞動檢查機構？(A)8 (B)12 (C)24 (D)48

29. 下列何者塗料較宜使用於浴、廚等處之壁面？(A)調合漆 (B)乳膠漆 (C)硝化纖維素噴漆 (D)水性環氧樹脂漆 。

30. 能吐出鹼質或鹽質之牆壁宜使用 (A)調合漆 (B)瓷漆 (C)噴漆 (D)水泥漆 。

31. 事業單位之勞工代表如何產生？ (A)由企業工會推派之 (B)由產業工會推派之 (C)由勞資雙方協議推派之 (D)由勞工輪流擔任之 。

32. 紅丹防銹底漆是屬於 (A)覆蓋型 (B)無毒型 (C)抑制型 (D)替身型 。

33. 二液型之塗料之混合後可使用時間 (A)按各種塗料主劑及硬化劑而異 (B)一律為 4 小時 (C)為油漆堅硬時間 (D)為油漆可儲藏之時間 。

34. 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，不包括下列何種工作型態？
(A)長時間站立姿勢作業 (B)人力提舉、搬運及推拉重物 (C)輪班及夜間工作 (D)駕駛運輸車輛 。

35. 室內與室外用水泥漆之差別，最主要是使用的(A)樹脂不同 (B)顏料不同(C)填充料不同(D)稀釋劑不同 。

36. 水性水泥漆及乳化塑膠漆用在(A)木質方面(B)建築方面(C)金屬方面(D)任何方面都可。

37. 依職業安全衛生法施行細則規定，下列何者非屬特別危害健康之作業？(A)噪音作業 (B)游離輻射作業 (C)會計作業 (D)粉塵作業 。

38. 木材合板等易燃性被塗物，塗刷塗料時應選用(A)調合漆 (B)水性水泥漆(C)防火漆 (D)聚胺酯漆 。

39. 聚胺酯系塗料 (PU 漆)之耐久性較調合漆 (A)長 (B)短 (C)差不多 (D)不一定 。

40. 從事於易踏穿材料構築之屋頂修繕作業時，應有何種作業主管在場執行主管業務？(A)施工架組配 (B)擋土支撐組配 (C)屋頂 (D)模板支撐 。

41. 二液型塗料在室溫下，塗膜達到最佳的物化性需時(A)1 天 (B)3 天 (C)5天 (D)7 天 。

42. 茶桌及餐桌為防止水漬斑點的產生，最好採用(A)乳化塑膠漆 (B)蟲膠漆 (C)硝化纖維素噴漆 (D)聚胺酯塗料 。

43. 以下對於「工讀生」之敘述，何者正確？(A)工資不得低於基本工資之80% (B)屬短期工作者，加班只能補休(C)每日正常工作時間得超過8小時 (D)國定假日出勤，工資加倍發給 。

44. 埋設於地下之管路，最好選用(A)水泥漆 (B)環氧樹脂柏油漆 (C)硝化纖維素噴漆 (D)油性紅丹漆 。

45. 金屬及水泥面等不燃性之被塗物塗刷防火塗料時應選用(A)水性塗料 (B)油性塗料 (C)發泡性塗料 (D)難燃性塗料 。

46. 勞工工作時手部嚴重受傷，住院醫療期間公司應按下列何者給予職業災害補償？(A)前6個月平均工資 (B)前1年平均工資 (C)原領工資 (D)基本工資 。

47. 苯乙烯(PS)塑膠器具之塗裝，宜用何種塗料？(A)硝化纖維素噴漆 (B)聚氯乙烯塗料 (C)聚胺酯塗料 (D)聚丙烯酸酯塗料 。

48. 室外用木製大門最好施塗下列何種塗料，其耐候性最好(A)酸硬化型胺基醇酸樹脂塗料 (B)硝化纖維素噴漆 (C)木器用聚胺酯塗料(D)水泥漆 。

49. 勞工在何種情況下，雇主得不經預告終止勞動契約？(A)確定被法院判刑6個月以內並諭知緩刑超過1年以上者(B)不服指揮對雇主暴力相向者(C)經常遲到早退者(D)非連續曠工但1個月內累計達3日以上者。

50. 環境色彩中何者屬於自然色彩？ (A)植栽色彩 (B)照明色彩 (C)公共設施色彩 (D)建築物色彩。

交卷時請連同答案卷一起繳回

建築塗裝證照班 答案卷編號-01

選擇題（單選）共 50 題；每題 2 分(答錯不倒扣)

D	D	B	B	A	A	C	C	C	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D	A	B	D	D	B	C	C	C	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

D	A	B	C	D	A	A	A	D	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

A	C	A	D	A	B	C	C	A	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

D	D	D	B	D	C	D	C	B	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50