

漆作風格設計班

筆試題目

姓名：

本試卷為 20 題選擇題，每題為 5 分，測試時間為 30 分鐘，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

選擇題

1	(2)	若要測試水泥壁面是否合於塗裝條件可用 ①染料 ②酚酞試紙 ③酒精 ④鹽水溶液檢查其酸鹼度。
2	(2)	方格刀刮試驗是在鑑定塗膜的 ①屈曲性②附著力③衝擊性 ④光澤度。
3	(1)	凹凸形狀的小被塗物之噴塗，噴槍口徑為以使用何者為宜 ①1.0 mm ② 1.5 mm ③ 2.0 mm ④2.5 mm 。
4	(1)	研磨後的鋼板放置空氣中較普通鋼板氧化情形 ①容易 ②不易 ③不反應 ④相同 。
5	(1)	色彩的三屬性是 ①色相、明度、彩度 ②明度、色相、透明度 ③明度、豔度、色相 ④明度、豔度、亮度。
6	(4)	無氣式塗裝機的柱塞機油，其壓力比若 1 : 20，空氣壓力 2kg/cm ² ，則塗料的壓力為 ①0.1 ②10 ③20 ④40 kg/cm ² 。
7	(1)	室外用木製大門最好施塗下列何種塗料，其耐候性最好 ①木器用聚胺酯塗料②硝化纖維素噴漆 ③酸硬化型胺基醇酸樹脂塗料④水泥漆 。
8	(4)	高固形分塗料之塗膜 ①只能自然乾燥不可加熱 ②可以在 200℃加熱③可以在 150℃加熱 ④可以在 70℃加熱 。
9	(2)	利用鹽霧試驗測得的結果可知塗膜的 ①硬度 ②耐蝕性 ③厚度 ④彎曲性。
10	(4)	依勞動基準法規定，主管機關或檢查機構於接獲勞工申訴事業單位違反本法及其他勞工法令規定後，應為必要之調查，並於幾日內將處理情形，以書面通知勞工？ ①14 ②20 ③30 ④60 。
11	(3)	光源由觀測者背後照射漆面，此時觀測者的眼睛觀察角度為 ①直光 ②逆光 ③順光 ④偏光 。
12	(4)	光線不被吸收而全部反射出稱為 ①黑色 ②紅色 ③黃色 ④白色 。
13	(3)	壁面之大裂痕宜使用哪一種材料來填補？ ①碳酸鈣②石膏粉 ③水泥砂漿④海菜粉 。
14	(4)	茶桌及餐桌為防止水漬斑點的產生，最好採用 ①乳化塑膠漆 ②蟲膠漆 ③ 硝化纖維素噴漆 ④聚胺酯塗料 。
15	(3)	苛性鈉水溶液屬 ①酸性 ②中性③鹼性④甜性 。
		背面尚有試題請翻頁作答

16	(4)	勞工發生死亡職業災害時，雇主應經以下何單位之許可，方得移動或破壞現場？ ① 保險公司 ② 調解委員會 ③ 法律輔助機構 ④ 勞動檢查機構。
17	(4)	曼氏(Munsell) 之記號明度階段用 N 表示共有 ①8 ②9 ③10 ④ 11 明度階段。
18	(2)	台灣地區，木器塗裝時其素材之含水率最適者約為 ①3 % ②10 % ③ 20% ④ 30%。
19	(4)	化學工廠化學性污染源區應塗刷①醇酸樹脂塗料②聚氯乙烯塗料③三聚氰胺樹脂塗料 ④環氧樹脂塗料。
20	(3)	塗膜形成後有白化現象是由於 ①作業溫度太高 ②塗料含溶劑不足 ③作業場所濕度 太高 ④塗膜太薄 。