

漆作風格設計班

筆試題目

姓名：

本試卷為 20 題選擇題，每題為 5 分，測試時間為 30 分鐘，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

選擇題

- (3) 牆面研磨完畢後應 ①直接上漆 ②可清潔可不清潔 ③清潔乾淨後在上漆。
- (1) 測量塗膜厚度時應使用膜厚劑測量，至少測量幾點以求平均值確保塗膜厚度之準確性。
① 3 點 ② 2 點 ③ 4 點。
- (3) 下列砂紙研磨顆粒較粗① 240#② 120# ③ 80#。
- (3) 1 公升塗料可塗刷面積為 5 坪，現有 129 坪需使用多少加侖的塗料。
(1 加侖=3.7 公升)① 12 加侖 ② 9 加侖 ③ 7 加侖。
- (3) 每日使用之水性塗料毛刷應①浸在塗料桶中 ②隨意放置 ③當日用畢後清洗。
- (3) 紅色加黃色是 ①綠色 ②黑色 ③橘色。
- (3) 使用有機溶劑塗裝作業時應配戴①防塵口罩 ②平面口罩 ③防毒面具。
- (1) 水性水泥漆稀釋的比例是①依塗料規範規定 ② 10% ③ 20%。
- (3) 從事研磨作業時應配①安全帽 ②防毒面具 ③戴口罩、耳塞及護目鏡
以防止粉塵危害。
- (3) 色彩的三原色為①橘 藍 黑 ②紅 白 藍 ③黃 紅 藍。
- (3) 長方形的長為 20m，寬為 40m 其面積為 ① 60 m²② 80 m² ③ 800 m²。
- (3) 塗膜的重複上漆時間為 ① 2 小時 ② 1 小時 ③依照塗料規範操作。
- (3) 一坪等於 ① 30*30(cm) ② 10*10(cm) ③ 180*180(cm)。
- (3) 塗料上漆的順序為
①中塗漆、底漆、面漆 ②面漆、底漆、中塗漆 ③底漆、中塗漆、面漆。
- (1) 面漆的主要功用是 ①保護底層塗料 ②增加附著性 ③整平、封閉、隔離底材。
- (3) 藍色加黃色是 ①橘色 ②黑色 ③綠色。
- (2) 色彩的三屬性是 ①色相、明度、透明度②明度、色相、彩度 ③明度、豔度、色相。
- (3) 砂紙研磨的順序應由 ①細砂紙到粗砂紙 ②無一定規範 ③粗砂紙到細砂紙。
- (3) 下列何者不屬於有機溶劑 ①香蕉水 ②松香水 ③水。
- (3) 使用有機溶劑塗料時應配戴 ①平面口罩 ② N95 口罩 ③防毒面具。